



# SEGHERS SETISOL

CHAPE | PARKET | VLOERISOLATIES | VLOEIVLOEREN

## **ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN VOOR GEPOLIERDE BETONVLOEREN AFGEWERKT MET SLABARM STARTER EN CLOSER**

Het is aangewezen de eerste dagen na plaatsing de vloer mooi te laten uitharden en nog geen water te gebruiken. Verder is het van belang om geen sterk chemische reinigingsmiddelen te gebruiken, noch sterk alkalisch noch zuren.

### Hoe onderhouden?

- **Dagelijks onderhoud:**
  - Stofwissen met geïmpregneerde doeken type Swiffer, bij voorkeur voor professioneel gebruik.
  - Plaatselijk op vuile plekken moppen met twee emmer combinatie (proper en vuil water) en microvezel mop. In het reinigingswater een scheutje chemie (volgens doseringsvoorschriften) doen met PH waarde neutraal (tussen 6 en 8).
  
- **Periodiek:**
  - De vloer reinigen met een schrobdevel automaat voorzien van
    - Kunststof schrobdevels, geen nylon borstel kleur groen
    - Regelbare druk op de borstelkoppen; meer druk geeft geen beter schoonmaakresultaat.
  - Te gebruiken chemie met een PH waarde neutraal (tussen 6 en 8) en maximaal aangegeven dosering volgen.
    - De bedoeling is om GEEN film op te bouwen, door te veel of verkeerde chemie, maar wel een mooie vloer.
    - Gebruik daarom geen chemie met polymeren, oliën of zepen (zoals bruine zeep, Marseille zeep, ed), deze laten een vette kleverige film achter.

**SEGHERS SETISOL NV**  
PROFESSIELE IN KWALITEIT EN SERVICE

Leurshoek 95  
B - 9120 **Beveren**  
T +32 (0)3 750 90 50  
F +32 (0)3 755 14 40  
info@seghers-setisol.be  
www.seghers-setisol.be

Archimedesstraat 62  
B - 8400 **Oostende**  
T +32 (0)59 70 52 71  
F +32 (0)59 80 80 26  
oostende@seghers-setisol.be  
www.seghers-setisol.be

**BTW** BE 0417 469 192  
**REG** BE 0417 469 192 / 06 18 13  
**RPR** Dendermonde

**KBC** BE05 4153 0510 0175 KRED BE BB  
**ING** BE47 3930 2017 5180 BBRU BE BB  
**PRK** 000-0196220-86

algemene voorwaarden, zie achterzijde.